






Таблица технических данных для двухкомпонентных портативных установок FOAM KIT

Наименование продукта	Стандартная формула			Пониженная плотность	
	FOAM KIT 110 	FOAM KIT 200 	FOAM KIT 600 	FOAM KIT 300 	FOAM KIT 1000 
Квадратные метры, при толщине 2,5 см (м ²)	10	19	56	28	93
Кубические метры (м ³)	0,25	0,47	1,42	0,71	2,35
Плотность ППУ (кг/м ³)	28			16 - 20	
Теплопроводность (Вт/мК)	0,031			0,039	
Предел прочности, МПа	0,21			н/д	
Время образования корки	30 – 60 секунд				
Время возможной резки	2 – 5 минут				
Время полного высыхания	Около 1 часа				
Размерная стабильность (ASTM D-2126): -4,5 °С, 2 недели, изменение объема (%) +70 °С, 2 недели, 100%RH, изменение объема (%)	0,88% 14%			н/д	
Количество закрытых пор (%)	Более 85%			Менее 10%	
Водное поглощение (ASTM D-2842) (%)	1,0 до 3,5% объема			н/д	
Срок годности	12 месяцев				
Время использования, с момента первого применения	30 дней				
Вес, кг	11,8	17,2	2x24,5	19,4	27,2

Все данные основаны на лабораторных испытаниях и могут изменяться в зависимости от внешних условий и методики нанесения